

TUOTETIEDOT 

DALAPRO

LIGHTNING FACADE

Valmiiksi sekoitettu ruiskutasoite korjaustöihin sisällä ja ulkona.



Harmaa tasoite mineraalipintojen korjauksiin.

Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Helppo työstää.

Dalapro[®]

DALAPRO® LIGHTNING FACADE

Valmiiksi sekoitettu ruiskutasoite korjaustöihin sisällä ja ulkona.

TUOTETIEDOT

Dalapro Lightning Facade on valmiiksi sekoitettu ruiskutasoite seinien ja kattojen korjauksiin sisä- ja ulkotiloissa mineraalipinnoilla. Harmaa.

KÄYTTÖ

Täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 15824 mukaisesti. Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

TYÖNKULKU

Tasoita ruiskulla käsin puhdistetut, kuivat ja hyvin sidotut pinnat. Lämpötila: alin +10 °C. Kun tasoitettu pinta on kuivunut, se hiotaan. Käytä hiomapaperia, jonka karkeus on 100–120. Hiottaessa suositellaan silmä- ja hengityssuojien käyttöä.

Pyyhi pöly ennen seuraavaa käsittelyä. Tasoitettujen pintojen on esiliimattava ennen tapetointia.

KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu muun muassa alustasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

MATERIAALIMENEKKI

Ylitasoitus 1 mm kerrospaksuudella: noin 1 litra/neliometri.

PUHDISTUS JA JÄTTEET

Poista tasoitejäämät työvälineistä mahdollisimman huolellisesti ennen työvälineiden pesemistä vedellä. Tasoitejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään keräyspaikkaan. Täysin tyhjä pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

SÄILYTYS

Tasoite on tuotettava, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu purkki on suljettava tiiviisti. Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

TEKNISET TIEDOT

Sideaine: Lateksi-kopolymeeri

Liutin: Vesi

Täyteaine: Kevytäyteaine ja valkoinen dolomiitti

Raekoko: Maks. 0,2 mm

pH: Noin 9

Väri: Harmaa

Syttyvyys: Ei levitä eikä ylläpidä tulta

Pakkaus: Muovisanko 15 litraa



Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoo-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjä on itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa www.dalapro.com.

Viimeksi muutettu 08.02.2020

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com