

DALAPRO[®]

ROBUST

Valmiskäsitasoite pinnoille, joilta vaaditaan erityistä kovuutta ja naarmuuntumattomuutta.



Harmaa valmiskäsitasoite kipsilevyille, betonille, puhdistetuille ja aiemmin maalatuille pinnoille.

Kehitetty pinnoille, joilta vaaditaan parempaa kulutuksenkestävyyttä.

Antaa ylivoimaisen kovuuden ja naarmuuntumattomuuden.

Hyväksytty paperisaumanauhan kiinnittämiseen.

Liimavaikutuksen ansiosta paperisaumanauhat ja kulmalistat vahvistetaan parhaalla mahdollisella tavalla.

DALAPRO[®] ROBUST

Valmiskäsitasoite pinnoille, joilta vaaditaan erityistä kovuutta ja naarmuuntumattomuutta.

TUOTETIEDOT

Dalapro Robust on harmaa, valmiskäsitasoite ylitasoitukseen ja saumatasoitukseen paperisaumanauhan kanssa. Tuote on kehitetty käytettäväksi erityisesti kohteissa, joissa vaaditaan paremmin kulutusta kestäviä pintoja, kuten sairaaloissa, kouluissa, käytävillä ja portaikoissa. Sopii kaikkiin normaaleihin seinä- ja kattopintoihin sisätiloissa. Tasoitteen kovuus minimoi pintavaurioiden vaaran. Tuote on hyväksytty myös kulmalistojen liimaukseen.

KÄYTTÖ

Soveltuu paperisaumanauhan asennukseen. Yhdessä CertainTeed Marco -saumanauhan kanssa tuote soveltuu kipsilevyn saumojen täyttämiseen. Täyttää CE-merkintävaatimukset standardin EN 13963 mukaisesti. Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti. Kipsilevyä käsiteltäessä: noudata standardin EN 13963 mukaisia suosituksia.

TYÖVAIHEET

Tasoita käsin puhdistetut, kuivat ja hyvin sidotut pinnat. Lämpötila: vähintään +10 °C. Kun tasoitettu pinta on kuivunut, se hiotaan. Käytä hiomapaperia, jonka karheus on 120–150. Hiottaessa suositellaan silmä- ja hengityssuojien käyttöä. Pyyhi pöly ennen seuraavaa käsittelyä. Tasoitetut pinnat on esiliimattava ennen tapetointia.

KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu muun muassa alustasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

MATERIAALIMENEKKI

Ylitasoitus 1 mm:n kerrospaksuudella:

n. 1 litra/neliometri.

Kipsilevyjen saumatasoitus: noin 0,3 litraa/metri.

Kulmalistan liimaus noin 0,2 litraa/metri

PUHDISTUS JA JÄTTEET

Poista tasoitejäämät työvälineestä mahdollisimman huolellisesti ennen niiden pesemistä vedellä. Tasoitejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan ne on toimitettava lähimpään kierrätyskeskukseen. Täysin tyhjä pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

SÄILYTYS

Tasoite on tuoretavara, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu purkki on suljettava tiiviisti. Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

TEKNISET TIEDOT

Sideaine: Lateksi-kopolymeeri

Liutin: Vesi

Täyteaine: Kevytäyteaine ja valkoinen dolomiitti

Raekoko: Maks. 0,2 mm

pH: Noin 9

Väri: Harmaa

Syttyvyys: Ei levitä eikä ylläpidä tulta

Pakkaus: Muovisanko 10 litraa



Dalapro Robust 10 L on pakattu muoviämpäriin, joka on 100 % kierrätettävä ja valmistettu vähintään 90 % uusiomuovista.



Tuotetietolomake on julkaistu vain neuvoa-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjä vastaa tämän tietolomakkeen uusimman version käyttämisestä. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa www.dalapro.com. Muutettu viimeksi 21.9.2021

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com