

DALAPRO MAXIMUM

Erittäin täyttökykyinen harmaa valmiiksi sekoitettu käsitasoite.



Kehitetty täyttämään ammattimaalareiden korkeat vaatimukset tasaisista ja helposti hiottavista tuotteista.

Osa- ja ylitasoitukseen seinillä ja katossa.

Minimoi kuplimisvaaran imemättömillä pinnoilla.

Antaa hienon pinnan, joka voidaan maalata heti hionnan jälkeen.

Pienentynyt CO₂-jalanjälki.

Joutsenmerkitty, EPD, M1 ja IAC Gold.

Patentti haettu 3943466A1.

DALAPRO[®] MAXIMUM

Erittäin täyttökyykyinen harmaa valmiiksi sekoitettu käsitasoite.

TUOTETIEDOT

Dalapro Maximum on valmiiksi sekoitettu käsitasoite erittäin korkealla täyttökyykyllä. Helppo levittää ja hioa. Erittäin vähäinen kuplimisvaara imemättömillä pinnoilla. Sopii seinien ja kattojen osa- ja ylitasoitukseen uudisrakennuksissa tai korjauskohteissa. Sopii useimmille alustoille ja antaa hienon pinnan, joka on päällemaalattavissa heti hionnan jälkeen. Harmaa. Joutsenmerkitty.

Patentointiprosessi käynnissä, toistaiseksi korkean täyttökapasiteetin taustalla oleva tekniikka on suojattu haetulla patentilla: EP 3943466A1.

KÄYTTÖ

Täyttää CE-merkinnän vaatimukset standardin EN 15824 mukaisesti. Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti. Kipsilevyn viimeistelyssä: noudata kansallisia ohjeita.

TYÖVAIHEET

Tasoita käsin puhdistetut, kuivat ja hyvin sidotut pinnat. Lämpötila: alin +5 °C. Kun tasoitettu pinta on kuivunut, se hiotaan. Käytä hiomapaperia, jonka karkeus on 150–220. Hiottaessa suositellaan silmä- ja hengityssuojien käyttöä. Pyyhi pöly ennen seuraavaa käsittelyä. Tasoitettujen pintojen on esiliimattava ennen tapetointia.

KUIVUMISAIKA

Kuivumisaika riippuu muun muassa alustasta, kerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja ilmankosteudesta.

MATERIAALIMENEKKI

Ylitasoitus 1 mm kerrospaksuudella: noin 1 litra/neliometri.

PUHDISTUS JA JÄTTEET

Poista tasoitejäämät työvälineistä mahdollisimman huolellisesti ennen työvälineiden pesemistä vedellä. Tasoitejätteet toimitetaan paikalliseen keräyspisteeseen. Täysin tyhjä pakkaukset voidaan toimittaa kierrätykseen.

SÄILYTYS

Tasoite on tuotettava, jolla on viimeinen käyttöpäivä. Avaamatonta pakkausta voidaan säilyttää pimeässä ja jäätymiseltä suojattuna enintään 12 kuukautta. Avattu purkki on suljettava tiiviisti.

Lisätietoja on osoitteessa dalapro.com.

TEKNISET TIEDOT

Sideaine: Lateksi-kopolymeeri

Liutotin: Vesi

Täyteaine: Kevytäyteaine ja valkoinen dolomiitti

Raekoko: Maks. 0,35 mm

pH: Noin 9

Väri: Harmaa

Syttyvyys: Ei levitä eikä ylläpidä tulta

Pakkaus: Muovisanko 3 ja 10 litraa



Dalapro Maximum on pakattu kierrätettävään sarkoon, joka on pääosin kierrätysmuovia.



Tuotetiedot on julkaistu vain neuvoo-antavassa tarkoituksessa. Tietoja ei anneta takuuna siitä, että tuotteella on tiettyjä ominaisuuksia tai se soveltuu tiettyyn tarkoitukseen. Näitä arvoja sovelletaan tavanomaisissa olosuhteissa. Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta. Käyttäjät ovat itse vastuussa tämän tietolomakkeen uusimmasta versiosta. Tarkistus voidaan tehdä osoitteessa www.dalapro.com. Viimeksi muutettu 11.09.2023

Saint-Gobain Sweden AB, Scanspac
Kemivägen 7
SE-705 97 Glanshammar
+46 (0)19-46 34 00
dalapro.com
info@dalapro.com